

## Braskem PE HE 150

HDPE, HMW	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

توضیحات: رزین HE150 یک پلی اتیلن با چگالی بالا، کوپلیمر بوتن-1 است که از طریق فرآیند Spherilene تولید می‌شود. این ماده به‌طور خاص برای فرآیند اکستروژن مونو فیلامنت طراحی شده و تعادل خوبی از قابلیت پردازش، قابلیت چرخش، استحکام گره‌زنی و همچنین مقدار بسیار کمی ژل را فراهم می‌کند. همچنین می‌توان آن را با LLDPE ترکیب کرد تا استحکام فیلم بادی را بهبود بخشد. این ماده حاوی افزودنی‌های کمک پردازش و آنتی‌اکسیدان است. کاربرد: راشل؛ شبکه‌های سایه‌بان و محافظ؛ طناب‌ها.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان کمک پردازش	- -	- -
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان بوتن همومر کوپلیمر قابل قبول برای تماس با غذا قابلیت پردازش خوب چگالی بالا محتوای پایین (تا هیچ) کادمیوم ژل پایین	- - - - - - -	- - - - - - -

### کاربردها

-  
-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مخلوط کردن	-	-
	تک فیلامنت‌ها	-	-
	توری	-	-
	طناب	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن	-	-
	اکستروژن	-	-

  

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 0.948	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 1.0	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	62	-	ASTM D2240

  

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 28.0	psi 4061.06	-
	MPa 40.0	psi 5801.52	-
مدول خمشی	MPa 1280	psi 185648.64	ASTM D790

  

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 76.0	F° 168.8	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 128	F° 262.4	ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.