

Braskem PE SHA7260

HDPE, HMW	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

SHA7260 یک پلی اتیلن با چگالی بالا است که برای قالب گیری تزریقی توسعه یافته است، پردازش آن آسان است و بهره وری بالایی دارد. این رزین دارای جریان مذاب خوب با استحکام و سختی بالا است. توزیع جرم مولی باریک آن منجر به تمایل کم به تاب برداشتن می شود. حداقل محتوای زیستی این گرید 94.5٪ است که مطابق با ASTM D6866 تعیین شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	بدون BPA	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	جریان خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	سختی بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
	واریینگ پایین	-	-
	توزیع وزن مولکولی باریک	-	-
	محتوای منبع تجدیدپذیر	-	-
کاربردها	پوشش	-	-
	بسته بندی ها	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	درپوش‌ها	-	-
	سطل‌ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قطعات دیواره نازک اسباب بازی‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 6866 FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.955	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 20	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک خوردگی تنش‌ی محیطی	hr	-	ASTM D1693
سختی دورومتر	64	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 29.0	psi 4206.1	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 7.2	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1350	psi 195801.3	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 25	ft·lb/in 0.4682	ASTM D256

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 165.2	C° 74.0	دمای تغییر شکل تحت بار
ASTM D1525	F° 255.2	C° 124	دمای نرم‌شوندگی Vicat

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D6866	-	%	محتوای زیست‌محور

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.