

Braskem PE SHC7260

HDPE, HMW	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

SHC7260 یک پلی اتیلن با چگالی بالا است که برای قالب گیری تزریقی توسعه یافته است که علاوه بر تمایل کم به تاب برداشتن، سختی و سفتی بالایی را ارائه می دهد. حداقل محتوای زیستی این گرید 94.5% است که مطابق با ASTM D6866 تعیین شده است. جعبه برای مواد غذایی منجمد و محصولات کشاورزی، ظروف صنعتی و جعبه برای مصارف عمومی، کلاه ایمنی، صندلی توالت، لوازم خانگی، اسباب بازی، درب، کلاهک و بست، پالت و جعبه برای بطری های نوشیدنی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	بدون BPA	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	سختی بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
	واریینگ پایین	-	-
	محتوای منبع تجدیدپذیر	-	-
کاربردها	لوازم حمام	-	-
	پوشش	-	-
	بسته بندی ها	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	ظروف صنعتی	-	-
	درپوش ها	-	-
	پالت ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کلاه‌های ایمنی اسباب‌بازی‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 6866 FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.959	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 7.2	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنش‌محیطی	hr	-	ASTM D1693
سختی دورومتر	64	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 30.0	psi 4351.14	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 7.5	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1350	psi 195801.3	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 35	ft·lb/in 0.6555	ASTM D256

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 168.8	C° 76.0	دمای تغییر شکل تحت بار
ASTM D1525	F° 258.8	C° 126	دمای نرم‌شوندگی Vicat

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D6866	-	%	محتوای زیست‌محور

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.