

Braskem PE SHD7255LS-L

HDPE, HMW	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

SHD7255LS-L یک پلی اتیلن با چگالی بالا است که برای قالب گیری تزریقی یا چقرمگی خوب و خواص ضربه همراه با سفتی خوب توسعه یافته است. این ماده نسبت بین جریان مذاب و چگالی را نشان می دهد که خواص مکانیکی عالی را فراهم می کند. این رزین دارای افزودنی هایی در برابر اثر اشعه ماوراء بنفش است. حداقل محتوای زیستی این گرید 94٪ است که مطابق با ASTM D6866 تعیین شده است. کاربرد: جعبه برای مواد غذایی منجمد و محصولات باغبانی؛ ظروف صنعتی و جعبه برای استفاده عمومی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری کننده UV	-	-
ویژگی ها	بدون BPA قابل قبول برای تماس با غذا مقاومت خوب در برابر ضربه سختی خوب مقاومت خوب در برابر UV محتوای منبع تجدیدپذیر	-	-
کاربردها	ظروف ظروف غذا ظروف صنعتی	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 6866 FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.954	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 4.5 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک خوردگی تنش‌محیطی	hr	-	ASTM D1693
سختی دورومتر	63	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 27.0	psi 3916.03	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1270	psi 184198.26	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 45	ft·lb/in 0.8428	ASTM D256
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 74.0	F° 165.2	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 127	F° 260.6	ASTM D1525

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای زیست محور	%	-	ASTM D6866	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.