

Braskem PE SHE150

HDPE, HMW	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

رزین SHE150 یک پلی اتیلن با چگالی بالا، کوپلیمر بوتن-1 است. این رزین به طور ویژه برای فرآیند اکستروژن تک رشته ای طراحی شده است و تعادل خوبی از قابلیت پردازش، قابلیت ریسندگی، استحکام گره و همچنین مقدار ژل بسیار کم را فراهم می کند. همچنین می توان آن را با LLDPE مخلوط کرد تا سفتی فیلم دمیده شده را بهبود بخشد. این ماده حاوی کمک فرآیند و افزودنی های آنتی اکسیدانی است. حداقل محتوای زیستی این گرید 94٪ است که مطابق با ASTM D6866 تعیین شده است. کاربرد: راشل؛ سایه بان و تورهای محافظ؛ طناب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی اکسیدان کمک پردازش	- -	- -
ویژگی ها	آنتی اکسیدان بدون BPA بوتن همومر کوپلیمر قابل قبول برای تماس با غذا قابلیت پردازش خوب ژل پایین محتوای منبع تجدیدپذیر	- - - - - - - -	- - - - - - -

کاربردها

-
-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مخلوط کردن	-	-
	تک فیلامنت‌ها	-	-
	توری	-	-
	طناب	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 6866 FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	الیاف (اکستروژن ریسندگی)	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.948	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 1.0	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	62	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	-	-	ASTM D638
	MPa 28.0	psi 4061.06	-
	MPa 40.0	psi 5801.52	-
مدول خمشی	MPa 1280	psi 185648.64	ASTM D790

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 76.0	F° 168.8	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 128	F° 262.4	ASTM D1525

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	محتوای زیست محور	%	-	ASTM D6866

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.