Daelim Po1y® 5070(UV)

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Daelim Po1y®5070(UV) یک محصول پلی اتیلن با چگالی بالا است. این محصول می تواند توسط قالب گیری دمشی پردازش شود و در منطقه آسیا-اقیانوسیه موجود است. کاربردهای Daelim Po1y®5070(UV) شامل ظروف و کاربردهای تماس با مواد غذایی است. ویژگی ها عبارتند از: مقاومت بالا در برابر شکست ناشی از تنش محیطی (ESCR) قابلیت پردازش خوب غذای قابل دسترس مقاومت خوب در برابر UV مقاومت در برابر ضربه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت فوق‌العاده بالا در برابر ضربه مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا پایداری ذوب بالا مقاومت خوب در برابر UV قابلیت کار، خوب مطابقت با تماس غذایی	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	ظرف صنعتی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 1248، III، کلاس A، دسته 5 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.952 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.5 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693B

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	26.5 MPa	3843.51 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	600 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1080 MPa	156641.04 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	بدون شکست	-	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-76.0 °C	-104.8 °F	ASTM D746

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.