Daelim Po1y® LH-3250P

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Daelim Po1y®LH-3250P یک محصول پلی اتیلن با چگالی بالا است. این محصول می‌تواند با روش قالب‌گیری چرخشی پردازش شود و در منطقه آسیا و اقیانوسیه در دسترس است. زمینه‌های کاربرد Daelim Po1y®LH-3250P شامل ظروف، کالاهای مصرفی و کاربردهای تماس با مواد غذایی می‌باشد. ویژگی‌های اصلی شامل: سختی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی، بالا	-	-
کاربردها	ظرف صنعتی اسباب‌بازی‌ها	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 1248, II, کلاس A, دسته 3 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری روتو	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.930 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693B
سختی Rockwell	70	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	19.6 MPa	2842.74 psi	ASTM D638
مدول خمشی	686 MPa	99496.07 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	150 J/m	2.81 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-76.0 C°	-104.8 F°	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	107 C°	224.6 F°	ASTM D1525

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.