Daelim Po1y® TR-158

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Daelim Po1y® TR-158 یک محصول پلی اتیلن با چگالی بالا است. این محصول می‌تواند از طریق اکستروژن فیلم پردازش شود و در منطقه آسیا و اقیانوسیه در دسترس است. کاربردهای Daelim Po1y® TR-158 شامل کیسه‌ها/پوشش‌ها، فیلم، کاربردهای تماس با مواد غذایی و بسته‌بندی است. ویژگی‌ها شامل: قابلیت پردازش خوب، قابلیت آب‌بندی خوب، سفتی خوب، مقاومت در برابر پارگی خوب، و استحکام خوب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	دوخت حرارتی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	مقاوم در برابر رطوبت	-	-
کاربردها	کیسه‌ها	-	-
	فیلم	-	-
	بسته‌بندی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 1248, II, کلاس A, دسته 5 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.953 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.060 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D882
	53.9 MPa	7817.55 psi	-
	49.0 MPa	7106.86 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	400 %	-	-
	500 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	180 g	6.35 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	30 g	1.06 oz	-
	180 g	6.35 oz	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	170 to 210 °C	338.0 - 410.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.