Daelim Po1y® TR-480BL

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ماده PE/MRS 80 طبق ISO/TR 9080 SEM WQC برای آب شیرین به تأسیس BS 6920:1990 تأیید شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم هومر هگزن مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR) مقاومت فوق‌العاده بالا در برابر ضربه	- - - -	- - - -
کاربردها	لوله‌کشی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 1248، III، کلاس C، دسته 5	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن پروفایل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.953 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.65 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693B

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	22.6 MPa	3277.86 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	600 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	785 MPa	113854.83 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان القای اکسایش	min	-	ASTM D3895

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پراکنش رنگدانه	دسته 1 یا 2	-	ASTM D5596

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	190 to 220 °C	374.0 - 428.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.