# ELASTEL™ 1306-2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | HELLENIC CABLES .S.A | **دسته بندی** | EPDM |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

توضیحات: ترکیب مبتنی بر EPDM برای عایق‌سازی کابل‌های قدرت الاستیک مشخصات: i) VDE 207 Teil 20: TYPE 3GI3 & TYPE 3GI4 ii) VDE 250 TYPE GI1 iii) EN 50363-1 TYPE EI4 بسته‌بندی: در جعبه‌های کارتن با وزن تقریبی 400-1000 کیلوگرم انواع کابل‌هایی که می‌توان از آن استفاده کرد: HO7RN-F، NTSCGEWou، HO5RR-F، MGCG و غیره.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **کاربردها** | کاربردهای سیم و کابل | - | - |
| **انطباق با RoHS** | مطابق با RoHS | - | - |
| **روش فرآیند** | اکستروژن | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.33 g/cm³ | - | - |

| اطلاعات فرآیند | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **دمای منطقه ۱ سیلندر** | 60.0 °C | 140.0 °F | - |
| **دمای منطقه ۲ سیلندر** | 65.0 °C | 149.0 °F | - |
| **دمای منطقه ۳ سیلندر** | 65.0 °C | 149.0 °F | - |
| **دمای کلگی (Head Temperature)** | 70 °C | 158.0 °F | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.