ELASTEL™ PROF-S1

تولیدکننده	HELLENIC CABLES .S.A	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: ترکیب مبتنی بر EPDM برای تولید یک پروفیل الاستیک. بسته بندی: در جعبه های کارتنی تقریباً 400-500 کیلوگرمی. کاربرد: آب بندی پروفیل های آلومینیومی، قاب پنجره ها و غیره.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	پروفایل‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.33 g/cm³	-	-
سختی Shore	67 to 71	-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای منطقه ۱ سیلندر	60.0 °C	140.0 °F	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	65.0 °C	149.0 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	65.0 °C	149.0 °F	-
دمای کلگی (Head Temperature)	70 °C	158.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.