Ablebond 789-3

تولیدکننده	Henkel Ablestik	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

چسب اتصال تراشه ABLEBOND® 789-3™ برای کاربردهای میکروالکترونیکی طراحی شده است. این چسب چسبندگی قوی به فلزاتی دارد که اتصال آنها دشوار است و پس از قرار گرفتن در معرض رطوبت، استحکام چسبندگی خود را حفظ می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی عایق الکتریکی مقاوم در برابر رطوبت	- - -	- - -
کاربردها	چسب‌ها	-	-
شکل ظاهری	کهربا	-	-
اشکال	خمیر	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	126 °C	258.8 °F	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE		-	-
	6.3E-5 cm/cm/°C	-	-
	1.4E-4 cm/cm/°C	-	-
رسانندگی گرمایی	0.30 W/m/K	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	2.0E+14 ohms·cm	-	-
استحکام دی‌الکتریک	31 kV/mm	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کاربری (Pot Life)	130000 min	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)		-	-
	52 wk	-	-
	26 wk	-	-
زمان پس‌پخت (Post Cure)		-	-
	4.0 hr	-	-
	0.50 hr	-	-
ویسکوزیته Brookfield	36.5 Pa·s	-	-
برش همپوشان (Lap Shear)		-	-
	34.5 MPa	5003.81 psi	-
	37.9 MPa	5496.94 psi	-
استحکام برشی	27.6 MPa	4003.05 psi	-
کاهش وزن در اثر حرارت (۲۵۰ درجه سانتی‌گراد)	0.28 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.