Ablebond 8350M

تولیدکننده	Henkel Ablestik	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	نقره	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Ablebond 8350M یک ماده اپوکسی است که با نقره پر شده است. در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی Ablebond 8350M: رسانا. کاربردهای معمول شامل: چسب ها/نوارها کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	نقره	-	-
ویژگی‌ها	هادی الکتریکی	-	-
کاربردها	چسب‌ها چسباندن قطعات الکتریکی	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	85.0 °C	185.0 °F	ASTM E1356

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	3.0E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
رسانندگی گرمایی	1.8 W/m/K	-	ASTM C177

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کاربری (Pot Life)	1400 min	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	52 wk	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	11000 cP	-	ASTM D2393
زمان خروج از قالب	10 min	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.