Ablebond 84-1LMINB1

تولیدکننده	Henkel Ablestik	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	نقره	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

چسب اتصال دای ABLEBOND® 84-1LMINB1 برای اتصال سطوحی که به سختی خیس می شوند مانند پایانه های خازن های پالادیوم-نقره فرموله شده است. این چسب مشکلات اتصال کوتاه خازن ناشی از خونریزی رزین را کاهش می دهد. ABLEBOND® 84-1LMINB1 الزامات MIL-STD-883، روش 5011 را برآورده می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	نقره	-	-
ویژگی‌ها	چسبندگی هادی الکتریکی	- -	- -
کاربردها	چسب‌ها چسباندن	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	MIL Std. 883 روش 5011	-	-
شکل ظاهری	نقره	-	-
اشکال	خمیر	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 90.0	F° 194.0	-
CLTE		-	-
	5.0E-5 cm/cm/°C	-	-
	1.3E-4 cm/cm/°C	-	-
رسانندگی گرمایی	W/m/K 3.9	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	3.0E-4 ohms·cm	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)		-	-
	wk 52	-	-
	wk 26	-	-
	wk 13	-	-
زمان پس‌پخت (Post Cure)	hr 1.0	-	-
ویسکوزیته Brookfield	Pa·s 50.0	-	-
کلرید یونی	ppm	-	-
پتاسیم یونی	ppm	-	-
سدیم یونی	ppm	-	-
استحکام برشی		-	-
	N 60801	lbf 13668.06	-
	N 11768	lbf 2645.45	-
رسانندگی عصاره آبی	µS/cm 9.70	-	-
	% 0.20	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاهش وزن در اثر حرارت (۳۰۰ درجه سانتی‌گراد)			
زمان کارکرد (۲۵ درجه سانتی‌گراد)	14.0 day	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.