Ablebond 958-11

تولیدکننده	Henkel Ablestik	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

چسب ABLEBOND® 958-11 برای جذب تنش‌های ایجاد شده هنگام اتصال مدارهای مجتمع بزرگ طراحی شده است. ABLEBOND® 958-11 الزامات MIL-STD-883، روش 5011 را برآورده می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	جاذب شوک	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	MIL Std. 883 روش 5011	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	خمیر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
pH	4.0 to 9.0	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کلرید یونی	ppm	-	-
پتاسیم یونی		-	-
سدیم یونی		-	-
برش همپوشان (Lap Shear)	MPa	-	-
استحکام برشی	N	-	-
رسانندگی عصاره آبی	µS/cm 43.0	-	-
کاهش وزن در اثر حرارت	%	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	min 20000	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 52	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	to 50000 cP 40000	-	-
زمان پس‌پخت (Post Cure)		-	-
	hr 2.0	-	-
	hr 1.0	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 89.0	F° 192.2	DSC
CLTE		-	-
	1.5E-5 cm/cm/°C	-	-
	4.5E-5 cm/cm/°C	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	5.0E+14 ohms·cm	-	ASTM D257

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.