Ablebond 967-3

تولیدکننده	Henkel Ablestik	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

چسب ABLEBOND® 967-3™ برای کاربردهایی طراحی شده است که به دمای پخت پایین‌تر از حد معمول نیاز دارند. برای استفاده توسط دستگاه پخش خودکار، چاپ سیلک یا پروب دستی ایده‌آل است. این ماده یک نسخه عایق الکتریکی از چسب ABLEBOND 967-1 است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عایق الکتریکی	-	-
کاربردها	چسب‌ها چاپ سیلک	- -	- -
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
اشکال	خمیر	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	85.0 °C	185.0 °F	-
رسانندگی گرمایی	0.70 W/m/K	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	2.0E+13 ohms·cm	-	-
ثابت دی‌الکتریک	4.30	-	-
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	0.025	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کاربری (Pot Life)	min 2900	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)		-	-
	wk 52	-	-
	wk 52	-	-
	wk 26	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 7000	-	-
زمان پس‌پخت (Post Cure)		-	-
	hr 6.0	-	-
	hr 0.50	-	-
کلرید یونی	ppm	-	-
پتاسیم یونی	ppm	-	-
سدیم یونی	ppm	-	-
برش همپوشان (Lap Shear)		-	-
نسبت اختلاط	1:1	-	-
استحکام برشی	N 108	lbf 24.28	-
رسانندگی عصاره آبی	µS/cm 80.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.