Ablefilm 550K

تولیدکننده	Henkel Ablestik	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ABLEFILM® 550K™ برای اتصال زیرلایه و اتصال هیت سینک طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	محتوای پایین (تا هیچ) کادمیوم هدایت حرارتی	- -	- -
کاربردها	چسب‌ها چسباندن فیلم	- - -	- - -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	102 C°	215.6 F°	-
CLTE			

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	-
	5.0E-5 cm/cm/°C	-	-
	3.0E-4 cm/cm/°C	-	-
رسانندگی گرمایی	0.80 W/m/K	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	7.2E+12 ohms·cm	-	-
استحکام دی‌الکتریک	39 kV/mm	-	-
ثابت دی‌الکتریک	5.70	-	-
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	0.020	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	52 wk	-	-
زمان پس‌پخت (Post Cure)		-	-
	2.0 hr	-	-
	0.50 hr	-	-
حامل (Carrier)	پارچه شیشه‌ای	-	-
برش همپوشان (Lap Shear)		-	-
	22.8 MPa	3306.87 psi	-
	21.4 MPa	3103.81 psi	-
کاهش وزن در اثر حرارت (۳۰۰ درجه سانتی‌گراد)	0.37 %	-	-
زمان کارکرد (۲۵ درجه سانتی‌گراد)	6.0 month	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.