ACLAM® TC200 (10 mil)

تولیدکننده	Honeywell	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Aclam® TC200 یک لمینیت قابل آب‌بندی حرارتی در دمای پایین است که از یک لایه آب‌بندی حرارتی پلی‌الفین 2 mil (50µ) و یک لایه فیلم اختصاصی Aclar® 11C به ضخامت 8 mil (200µ) تشکیل شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل مهر و موم حرارتی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ASTM D1894
	0.43	-	ASTM D1894
	0.55	-	ASTM D1894
مدول سکانت			

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	MPa 1140 MPa 1140	- psi 165343.32 psi 165343.32	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استحکام کششی	MPa 23.4 MPa 23.4	- psi 3393.89 psi 3393.89	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 100 % 75	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استحکام پارگی Elmendorf	g 1600 g 2800	- oz 56.43 oz 98.76	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922
نرخ انتقال بخار آب	g·mm/m²/atm/24 hr 0.023	-	ASTM F1249

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.