

Capran® DEEPPFORM

Nylon 6	دسته بندی	Honeywell	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Capran® DEEPPFORM یک محصول پلی آمید 6 (نایلون 6) است. این ماده می‌تواند از طریق ترموفرمینگ پردازش شود و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Capran® DEEPPFORM شامل بسته‌بندی، فیلم و کاربردهای تماس با غذا است. ویژگی‌ها شامل: قابل استریل کردن، شفافیت، استحکام خوب در برابر پارگی، براقیت بالا، و مقاومت در برابر ضربه.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل اتوکلاو	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت خوب در برابر ترک	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	قابلیت استریل‌سازی خوب	-	-
	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	نفوذپذیری گاز پایین	-	-
	مقاوم در برابر سوراخ شدن	-	-
	قابل استریلیزاسیون با تابش	-	-
کاربردها	فیلم	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	بسته‌بندی	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1500	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-
روش فرآیند	ترموفرمینگ	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.12	-	ASTM D1505
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 51	mil 2.01	-
مدول سکانت	MPa 827 MPa 931	psi 119946.43 psi 135030.38	ASTM D882 - -
استحکام کششی	MPa 93.1 MPa 93.1	psi 13503.04 psi 13503.04	ASTM D882 - -
ازدیاد طول کششی	% 350 % 350	- -	ASTM D882 - -
استحکام پارگی Elmendorf	g 100 g 100	oz 3.53 oz 3.53	ASTM D1922 - -
نفوذپذیری اکسیژن	cm ³ ·mm/m ² /atm/24 0.55 hr	-	ASTM D3985

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1003	-	% to 4.0 2.0	کدورت (Haze)

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.