

## Capran Medallion® 1200 film

Nylon 6	دسته بندی	Honeywell	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

فیلم های CAPRAN MEDALLION® از Honeywell فیلم های نایلون 6 با جهت گیری دو محوره با استحکام و خواص سد عالی هستند. آنها برای انواع کاربردهای بسته بندی مناسب هستند.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	استحکام بالا	-	-
	مقاومت در برابر سوراخ شدن	-	-
	مقاومت خوب در برابر ترک خوردگی	-	-
	تعریف، بالا	-	-
	سختی خوب	-	-
	رزین مانع	-	-
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
	لمینت	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
اشکال	فیلم‌ها	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D955	-		جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)
ASTM D955	-	%	
ASTM D955	-	%	
خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1894	-		ضریب اصطکاک
ASTM D1894	-	0.19	
ASTM D1894	-	0.50	
-	mil 0.4724	μm 12	ضخامت فیلم - تست شده
ASTM D882	-		مدول سکانت
ASTM D882	psi 449617.8	MPa 3100	
ASTM D882	psi 369846.9	MPa 2550	
ASTM D882	-		استحکام کششی
ASTM D882	psi 40030.49	MPa 276	
ASTM D882	psi 50038.11	MPa 345	
ASTM D882	-		ازدیاد طول کششی
ASTM D882	-	% 100	
ASTM D882	-	% 70	
ASTM D3985	-	cm <sup>3</sup> ·mm/m <sup>2</sup> /atm/24 hr 1.6	نفوذپذیری اکسیژن
ASTM F1249	-	g·mm/m <sup>2</sup> /atm/24 hr 380	نرخ انتقال بخار آب
نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-		براقیت
ASTM D1003	-	%	کدورت (Haze)

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.