

Capran Medallion® 2500 film

Nylon 6	دسته بندی	Honeywell	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

فیلم‌های CAPRAN MEDALLION® از Honeywell فیلم‌های نایلون 6 هستند که به صورت دو محوری جهت‌دهی شده‌اند و دارای استحکام و خواص مانع عالی هستند. آنها برای انواع کاربردهای بسته‌بندی بسیار مناسب هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	استحکام بالا مقاومت در برابر سوراخ شدن مقاومت خوب در برابر ترک خوردگی تعریف، بالا سختی خوب رزین مانع	- - - - - -	- - - - -
کاربردها	فیلم دو محوری لمینت بسته‌بندی غذا	- - -	- - -
اشکال	فیلم‌ها	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D955	-		جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)
ASTM D955	-	%	
ASTM D955	-	%	

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1894	-		ضریب اصطکاک
ASTM D1894	-	0.19	
ASTM D1894	-	0.50	
-	mil 0.9843	μm 25	ضخامت فیلم - تست شده
ASTM D882	-		مدول سکانت
ASTM D882	psi 449617.8	MPa 3100	
ASTM D882	psi 369846.9	MPa 2550	
ASTM D882	-		استحکام کششی
ASTM D882	psi 4003.05	MPa 27.6	
ASTM D882	psi 5003.81	MPa 34.5	
ASTM D882	-		ازدیاد طول کششی
ASTM D882	-	% 1000	
ASTM D882	-	% 80	
ASTM D3985	-	cm ³ ·mm/m ² /atm/24 hr 0.71	نفوذپذیری اکسیژن
ASTM F1249	-	g·mm/m ² /atm/24 hr 190	نرخ انتقال بخار آب

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-		براقیت
ASTM D1003	-	%	کدورت (Haze)

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.