ACLAR® 11A (2 mil)

تولیدکننده	Honeywell	**دسته بندی**	Film, PCTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ACLAR®11A (2 mil) یک محصول پلی‌تری‌فلوئورواتیلن (PCTFE) است. این محصول می‌تواند از طریق ریخته‌گری فیلم فرآوری شود و در آمریکای شمالی، اروپا یا آسیا اقیانوسیه در دسترس است. زمینه‌های کاربردی ACLAR®11A (2 mil) شامل کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی و کاربردهای صنعتی است. ویژگی‌ها شامل: مقاومت شیمیایی هموپلیمر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	هموپلیمر مقاومت شیمیایی خوب رزین مانع	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کاربرد صنعتی	- -	- -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	2.10 g/cm³	-	ASTM D1505

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	1170 MPa	169694.46 psi	ASTM D882
	1170 MPa	169694.46 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	52.0 MPa	7541.98 psi	ASTM D882
	42.0 MPa	6091.6 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	200 %	-	ASTM D882
	250 %	-	ASTM D882
انتقال بخار آب	0.12 g/m²/24 hr	0.00774 g/100 in²/24 hr	ASTM E96

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رسانندگی گرمایی	0.21 W/m/K	-	ASTM C177

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	100 %	-	ASTM D2863

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	1.0 %	-	ASTM D1003

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.