ACLAR® 22C (2 mil)

تولیدکننده	Honeywell	**دسته بندی**	Film, PCTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ACLAR®22C (2 mil) یک محصول پلی‌تری‌فلوئورواتیلن (PCTFE) است. این محصول می‌تواند از طریق ریخته‌گری فیلم فرآوری شود و در آمریکای شمالی، اروپا یا آسیا اقیانوسیه در دسترس است. زمینه‌های کاربردی معمولی عبارتند از: بسته‌بندی. ویژگی‌های اصلی آن عبارتند از: کوپلیمر.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E236381-230358	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر رزین مانع	- -	- -
کاربردها	بسته‌بندی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	2.08 g/cm³	-	ASTM D1505

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 155	psi 22480.89	ASTM D882
	MPa 138	psi 20015.24	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 62.0	psi 8992.36	ASTM D882
	MPa 41.0	psi 5946.56	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 180	-	ASTM D882
	% 200	-	ASTM D882
انتقال بخار آب	g/m²/24 hr 0.25	g/100 in²/24 hr 0.01613	ASTM E96

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رسانندگی گرمایی	W/m/K 0.22	-	ASTM C177

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	% 100	-	ASTM D2863

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	% 1.0	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.