ACLAR® 33C (0.75 mil)

تولیدکننده	Honeywell	**دسته بندی**	Film, PCTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Aclar 33C (0.75 mil) یک فیلم کوپلیمر است که عمدتاً از کلروتری‌فلوئورواتیلن (CTFE) تشکیل شده است. این فیلم قابلیت ترموفرمینگ روی ماشین‌های شکل‌دهی فشاری و خلاء را دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E236381-230359	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری ترموفرمینگ فرم‌دهی وکیوم	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	2.12 g/cm³	-	ASTM D1505

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت	MPa 1660 MPa 1450	- psi 240763.08 psi 210305.1	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استحکام کششی	MPa 83.0 MPa 27.6	- psi 12038.15 psi 4003.05	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 100 % 100	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
نرخ انتقال بخار آب	g·mm/m²/atm/24 hr 0.42	-	ASTM F1249

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تبلور پیک (DSC)	C° 206	F° 402.8	ASTM D3418

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	%	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.