ACLAR® 33C (2 mil)

تولیدکننده	Honeywell	**دسته بندی**	Film, PCTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Aclar 33C یک فیلم کوپلیمری است که عمدتاً از کلروتری فلوئورواتیلن (CTFE) تشکیل شده است. دارای سد رطوبتی و مقاومت شیمیایی عالی است. 33C برای کاربردهای بسته بندی نظامی و صنعتی به عنوان یک فیلم تک لایه یا به عنوان یک لایه سد در ساختارهای لمینت استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E236381-230359	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر رزین مانع	- -	- -
کاربردها	لوازم پزشکی/پرستاری	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	2.12 g/cm³	-	ASTM D1505

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 1470	psi 213205.86	ASTM D882
	MPa 1410	psi 204503.58	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 57.2	psi 8296.17	ASTM D882
	MPa 31.0	psi 4496.18	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 160	-	ASTM D882
	% 150	-	ASTM D882
نرخ انتقال بخار آب	g·mm/m²/atm/24 hr 0.14	-	ASTM F1249

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تبلور پیک (DSC)	C° 206	F° 402.8	ASTM D3418
رسانندگی گرمایی	W/m/K 0.20	-	ASTM C177

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	% 100	-	ASTM D2863

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	%	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست

-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.