ACLAR® 33C (7.8 mil)

تولیدکننده	Honeywell	**دسته بندی**	Film, PCTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Aclar 33C یک فیلم کوپلیمر است که عمدتاً از کلروتری‌فلوئورواتیلن (CTFE) تشکیل شده است. 33C 7.80 mil ترکیب سد رطوبتی برجسته با مقاومت شیمیایی عالی و استحکام مکانیکی. 33C برای کاربردهای بسته‌بندی نظامی و صنعتی استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E236381-230359	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر مقاومت شیمیایی خوب رزین مانع	- - -	- - -
کاربردها	بسته‌بندی کاربرد صنعتی کاربرد نظامی	- - -	- - -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	2.12 g/cm³	-	ASTM D1505

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	1330 MPa	192900.54 psi	ASTM D882
	1330 MPa	192900.54 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	27.0 MPa	3916.03 psi	ASTM D882
	24.5 MPa	3553.43 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	87 %	-	ASTM D882
	87 %	-	ASTM D882
نرخ انتقال بخار آب	0.050 g·mm/m²/atm/24 hr	-	ASTM F1249

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تبلور پیک (DSC)	206 C°	402.8 F°	ASTM D3418
رسانندگی گرمایی	0.20 W/m/K	-	ASTM C177

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	100 %	-	ASTM D2863

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
			ASTM D1003

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	%	-	

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.