ACLAR® 88A

تولیدکننده	Honeywell	**دسته بندی**	Film, PCTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ACLAR® 88A یک محصول پلی کلروتری فلوئورواتیلن (PCTFE) است. می توان آن را با ترموفرمینگ پردازش کرد و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای ACLAR® 88A شامل کاربردهای پوشش، فیلم، کاربردهای تماس با مواد غذایی، پزشکی/بهداشت و بسته بندی است. ویژگی ها عبارتند از: مقاوم در برابر مواد شیمیایی شفافیت کوپلیمر مقاوم در برابر شعله پایداری ابعادی خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	عایق الکتریکی	-	-
	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	دوخت حرارتی خوب	-	-
	قابلیت استریل‌سازی خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	مانع رطوبت	-	
کاربردها	فیلم	-	-
	لمینت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته‌بندی داروها	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1380	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-
روش فرآیند	ترموفرمینگ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	2.10 g/cm³	-	ASTM D1505

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	19 µm	0.748 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	1030 MPa	149389.14 psi	-
	896 MPa	129954.05 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	58.6 MPa	8499.23 psi	-
	34.5 MPa	5003.81 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	200 %	-	-
	250 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	93 g	3.28 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	24 g	0.8465 oz	-
	24 g	0.8465 oz	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رسانندگی گرمایی	0.22 W/m/K	-	ASTM C177

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	100 %	-	ASTM D2863

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	1.0 %	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.