ACLAR® Flex 180

تولیدکننده	Honeywell	**دسته بندی**	Film, PCTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Aclar Flex 180 یک فیلم سد کننده با کارایی بالا از جنس هموپلیمر CTFE با ضخامت 18 میکرون (0.70 میل) برای بازارهای دارویی و پزشکی است. سد بالا و پایداری ابعادی عالی آن را برای کاربردهای بسته بندی انعطاف پذیر مانند کیسه ها، روکش ها و درب ها ایده آل می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب	-	-
	استریل‌سازی با دیگ فشار	-	-
	ضدعفونی خوب	-	-
	هموپلیمر	-	-
	مقاومت خوب در برابر ترک‌خوردگی	-	-
	تعریف، بالا	-	-
	رزین مانع	-	-
کاربردها	بسته‌بندی	-	-
	فیلم‌ها	-	-
	لوازم پزشکی/پرستاری	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	2.11 g/cm³	-	ASTM D1505

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	18 µm	0.7087 mil	-
مدول سکانت	2020 MPa 1320 MPa	- 292976.76 psi 191450.16 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استحکام کششی	169 MPa 34.1 MPa	- 24511.42 psi 4945.8 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	30 % 370 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
نرخ انتقال بخار آب	5.5E-3 g·mm/m²/atm/24 hr	-	ASTM F1249

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تبلور پیک (DSC)	211 C°	411.8 F°	ASTM D3418

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	%	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست

-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.