ACLAR® Rx 160

تولیدکننده	Honeywell	**دسته بندی**	Film, PCTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Aclar Rx 160 یک فیلم سد کننده با کارایی بالا از جنس هموپلیمر CTFE با ضخامت 0.60 میل برای بازارهای دارویی و پزشکی است. به خوبی روی تجهیزات بسته بندی بلیستر معمولی ترموفرم می شود و مزایای Aclar را در جایی که ملاحظات سد کمتر مورد نیاز است، ارائه می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	هموپلیمر رزین مانع	- -	- -
کاربردها	بسته‌بندی فیلم‌ها لوازم پزشکی/پرستاری	- - -	- - -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری ترموفرمینگ	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	2.11 g/cm³	-	ASTM D1505

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	1380 MPa	200152.44 psi	ASTM D882
	1290 MPa	187099.02 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	110 MPa	15954.18 psi	ASTM D882
	51.7 MPa	7498.46 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	100 %	-	ASTM D882
	250 %	-	ASTM D882
نرخ انتقال بخار آب		-	ASTM F1249
	0.39 g·mm/m²/atm/24 hr	-	ASTM F1249
	0.42 g·mm/m²/atm/24 hr	-	ASTM F1249
	0.051 g·mm/m²/atm/24 hr	-	ASTM F1249
	0.093 g·mm/m²/atm/24 hr	-	ASTM F1249

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تبلور پیک (DSC)	211 C°	411.8 F°	ASTM D3418

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	%	-	ASTM D1003

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.