Aclon™ 3280

تولیدکننده	Honeywell	**دسته بندی**	Film, PCTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ACLON (TM) 3280 یک رزین فلوئوروپلیمری است که از یک رزین کوپلیمر پلی کلروتری فلوئورواتیلن تشکیل شده است. رزین Aclon ™ بالاترین سد رطوبتی را در بین تمام رزین های ترموپلاستیک شفاف ارائه می دهد. علاوه بر قابلیت پردازش خوب، رزین های Aclon ™ مقاومت شیمیایی برتر، خواص الکتریکی برجسته و مقاومت در برابر ترک خوردگی در دمای پایین را ارائه می دهند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	عملکرد الکتریکی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر ترک‌خوردگی	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	رزین مانع	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	2.10 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	0.80 g/cm³	-	ISO 60

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ انتقال بخار آب	0.47 g·mm/m²/atm/24 hr	-	ASTM F1249

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تبلور پیک (DSC)	C°	-	ASTM D3418

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	%	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.