Nanjing Hongrui PA66 A201

تولیدکننده	Nanjing Hongrui Engineering Plastics Co.,Ltd.	**دسته بندی**	Nylon 66
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nanjing Hongrui PA66 A201 یک ماده پلی آمید 66 (نایلون 66) است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی های مهم Nanjing Hongrui PA66 A201 عبارتند از: دارای درجه اشتعال پذیری، چقرمگی خوب، مقاوم در برابر ضربه. کاربردهای معمول شامل: لوله کشی/لوله کشی/آب آشامیدنی، کالاهای ورزشی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی خوب مقاومت ضربه بالا	- -	- -
کاربردها	لوله‌کشی کالاهای ورزشی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ASTM D792			

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.08 g/cm³	-	
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.8 %	-	ASTM D955
سختی Rockwell	110	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	45.0 MPa	6526.71 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	100 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1600 MPa	232060.8 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	55.0 MPa	7977.09 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار (سطحی)	80.0 kJ/m²	38.06 ft·lb/in²	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	180 C°	356.0 F°	ASTM D648
دمای ذوب	258 C°	496.4 F°	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+13 ohms	-	ASTM D257
استحکام دی‌الکتریک	20 kV/mm	-	ASTM D149
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.