# Nanjing Hongrui PC C1000

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Nanjing Hongrui Engineering Plastics Co., Ltd. | **دسته بندی** | PC |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Nanjing Hongrui PC C1000 یک ماده پلی کربنات (PC) است. در آسیا اقیانوسیه موجود است. ویژگی‌های مهم Nanjing Hongrui PC C1000 عبارتند از: دارای رتبه شعله، مقاوم در برابر شعله. کاربرد معمول Nanjing Hongrui PC C1000: کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | ماده مقاوم در برابر شعله | - | - |
| **ویژگی‌ها** | ماده مقاوم در برابر شعله | - | - |
| **کاربردها** | اتصال‌دهنده‌ها<br>کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی | -<br>- | -<br>- |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.25 g/cm³ | - | ASTM D792 |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | % 0.50 | - | ASTM D955 |
| **سختی Rockwell** | 110 | - | ASTM D785 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | MPa 70.0 | psi 10152.66 | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | % 3.0 | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | MPa 2500 | psi 362595.0 | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | MPa 100 | psi 14503.8 | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار (سطحی)** | kJ/m² 10.0 | ft·lb/in² 4.76 | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | C° 135 | F° 275.0 | ASTM D648 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مقاومت ویژه سطحی** | 1.0E+14 ohms | - | ASTM D257 |
| **استحکام دی‌الکتریک** | kV/mm 16 | - | ASTM D149 |
| **درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)** | V-0 | - | UL 94 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.