Nanjing Hongrui PP P830

تولیدکننده	Nanjing Hongrui Engineering Plastics .Co., Ltd	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۱۵٪ مواد معدنی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nanjing Hongrui PP P830 یک ماده پلی پروپیلن پر شده با 15% مواد معدنی است. در آسیا اقیانوسیه موجود است. ویژگی اصلی Nanjing Hongrui PP P830: دارای رتبه شعله. کاربردهای معمول عبارتند از: کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی خودرو، قطعات مهندسی/صنعتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	معدنی، 15% پرکننده به وزن	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی قطعات ماشین/مکانیکی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.00 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.6 %	-	ASTM D955

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Rockwell	90	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 20.0	psi 2900.76	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 3.0	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1200	psi 174045.6	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 30.0	psi 4351.14	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار (سطحی)	kJ/m² 5.00	ft·lb/in² 2.38	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 100	F° 212.0	ASTM D648
دمای ذوب	C° 170	F° 338.0	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+14 ohms	-	ASTM D257
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm 19	-	ASTM D149
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.