Topilene® HJ541CP

تولیدکننده	Hyosung Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Versaflex™ CL30 یک ماده کامپوزیتی آسان برای پردازش است که برای کاربردهای قالب‌گیری تزریقی و اکستروژن طراحی شده است که به شفافیت بسیار بالا و ویژگی‌های رنگ‌آمیزی عالی نیاز دارد. شفافیت بسیار بالا، رنگ‌آمیزی عالی. می‌تواند با قالب‌گیری همپوشانی به پلی‌پروپیلن چسبانده شود. نرم به لمس.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب	-	-
کاربردها	پوشش	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DMF 21499 FDA رتبه‌بندی نامشخص کلاس VI USP	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
			ASTM D1238

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.5 g/10 min	-	

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	1570 MPa	227709.66 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف		-	ASTM D256
	54 J/m	1.01 ft·lb/in	-
	110 J/m	2.06 ft·lb/in	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.