# Eltex® A4009MFN1325

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | & INEOS Olefins Polymers Europe | **دسته بندی** | HDPE, HMW |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Eltex® A4009MFN1325 یک پلی اتیلن با چگالی بالا است. این یک هموپلیمر با توزیع وزن مولکولی باریک است که عمدتاً برای اکستروژن مونوفیلامنت‌ها در نظر گرفته شده است. کاربردها: اکستروژن مونوفیلامنت‌ها، نوارهای با استحکام بالا، فیلم‌های پوشش غلات، قالب‌گیری تزریقی، قالب‌گیری بادی برای بسته‌بندی مواد غذایی. مزایا و ویژگی‌ها: مونوفیلامنت‌ها و نوارهای با استحکام بالا، محتوای بسیار پایین، قابلیت فرآیندپذیری و کیفیت سطح برتر، MVTR (نرخ انتقال بخار رطوبت) بسیار پایین.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | قابلیت پردازش خوب | - | - |
| | پایان سطح خوب | - | - |
| | استحکام کششی بالا | - | - |
| | هموپلیمر | - | - |
| | ژل پایین | - | - |
| | انتقال بخار رطوبت پایین | - | - |
| | توزیع وزن مولکولی باریک | - | - |
| **کاربردها** | کاربردهای دمش‌گیری | - | - |
| | فیلم | - | - |
| | بسته‌بندی غذا | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | تک‌فیلامنت‌ها<br>نوار | -<br>- | -<br>- |
| **انطباق با RoHS** | تماس با تولیدکننده | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | دمش‌گیری<br>اکستروژن فیلامنت<br>قالب‌گیری تزریقی | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.960 g/cm³ | - | ISO 1183/A |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | | - | ISO 1133 |
| | 0.90 g/10 min | - | - |
| | 36 g/10 min | - | - |
| | 2.8 g/10 min | - | - |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای ذوب** | 136 C° | 276.8 F° | ISO 11357-3 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویسکوزیته دینامیک ظاهری** | 1700000 mPa·s | 1700000.0 cP | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.