# Eltex® B4020LG/34

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | & INEOS Olefins Polymers Europe | **دسته بندی** | HDPE, HMW |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

پلی اتیلن با چگالی بالا – رزین‌های قالب‌گیری بادی شیر، مزایا و ویژگی‌ها: Eltex® B4020LG/34 حاوی 4.5% دی اکسید تیتانیوم است و برای هم‌اکستروژن بطری‌ها جهت بسته‌بندی شیر استریل شده یا UHT در نظر گرفته شده است. این رزین‌ها حفظ خواص ارگانولپتیکی شیر را تضمین می‌کنند و دارای خواص ضروری زیر هستند: سطح بوی بسیار پایین، مقاومت خوب در برابر حرارت، مقاومت خوب در برابر ضربه، مقاومت خوب در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) (5%) | - | - |
| **ویژگی‌ها** | کوپلیمر | - | - |
| | قابل قبول برای تماس با غذا | - | - |
| | مقاومت خوب در برابر ضربه | - | - |
| | چگالی بالا | - | - |
| | مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR) | - | - |
| | کم تا هیچ بوی | - | - |
| | توزیع وزن مولکولی متوسط-وسیع | - | - |
| | مقاومت حرارتی متوسط | | |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **کاربردها** | بطری‌ها | - | - |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | EU تماس غذایی، درجه نامشخص<br>FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص | -<br>- | -<br>- |
| **انطباق با RoHS** | تماس با تولیدکننده | - | - |
| **اشکال** | گرانول‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | دمش‌گیری<br>هم‌اکستروژن | -<br>- | -<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.990 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 1.8 g/10 min | - | ISO 1133 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.