Eltex® B4020LG/35

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی اتیلن با چگالی بالا Eltex® B4020LGN1963 یک کوپلیمر است که توسط INEOS Polyolefins با استفاده از فرآیند کاتالیزور پشتیبانی شده خود تولید می‌شود. این یک رزین گرانولی است که برای قالب‌گیری بادی با سرعت بالا بطری‌ها استفاده می‌شود. خلوص بالای آن، آن را برای بسته‌بندی شیر پاستوریزه و استریل شده (در استریلیزاسیون بطری) مناسب می‌سازد. Eltex® B4020LG/35 حاوی 1% دی اکسید تیتانیوم است. Eltex® B4020LG/34 حاوی 4.5% دی اکسید تیتانیوم است و برای هم‌اکستروژن بطری‌ها جهت بسته‌بندی شیر استریل شده یا UHT در نظر گرفته شده است. این رزین‌ها حفظ خواص ارگانولپتیکی شیر را تضمین می‌کنند و دارای خواص ضروری زیر هستند: سطح بوی بسیار پایین، مقاومت خوب در برابر ضربه، مقاومت خوب در برابر حرارت، مقاومت خوب در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش. آنها با مقررات اتحادیه اروپا و FDA در مورد تأیید مواد مورد استفاده در ساخت بسته‌بندی‌هایی که ممکن است با محصولات غذایی در تماس باشند، مطابقت دارند. INEOS Polyolefins با کمال میل گواهی‌های انطباق با قوانین ملی مختلف را به مشتریان ارائه خواهد داد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) (1%)	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	چگالی بالا	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	خلوص بالا	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	-
	توزیع وزن مولکولی متوسط-وسیع		
کاربردها	کاربردهای دمش‌گیری	-	-
	بطری‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU تماس غذایی، درجه نامشخص	-	-
	FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	گرانول‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.960 g/cm³	-	ISO 1183/A
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.8 g/10 min	-	ISO 1133
ویسکوزیته	1100000 mPa·s	1100000.0 cP	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.