Eltex® HD5211GA-B

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Eltex® HD5211GA-B یک گرید کوپلیمر پلی اتیلن با چگالی بالا با توزیع وزن مولکولی باریک است که به طور ویژه برای قالب گیری تزریقی درب و پوشش برای بسته بندی نوشیدنی ها توسعه یافته است. به لطف خلوص بالا و خواص ارگانولپتیکی عالی، این گرید به ویژه برای بسته بندی در تماس مستقیم با نوشیدنی ها در نظر گرفته شده است. کاربردهای معمولی درب و پوشش برای بسته بندی آب معدنی بدون گاز، آب های طعم دار و آب میوه ها مزایا و ویژگی ها پردازش آسان استحکام ضربه خوب تاب برداشتن کم گرید حاوی عامل لغزنده که کاربرد و باز کردن آسان را تضمین می کند. از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید باید اجتناب شود زیرا عامل لغزنده به نور حساس است و تخریب آن می تواند طعم نامطبوعی به نوشیدنی بدهد. خواص ارگانولپتیکی عالی و کنترل شده با کیفیت. به منظور حفظ خواص ارگانولپتیکی عالی، مهم است که در طول پردازش از دمای ذوب 250 درجه سانتیگراد تجاوز نکنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل لغزش	-	-
ویژگی‌ها	خلوص بالا	-	-
	وارپینگ پایین	-	-
	کوپلیمر	-	-
	نرمی	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، خوب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قابلیت کار، خوب ویژگی‌های حسی خوب توزیع وزن مولکولی باریک	- - -	- -
کاربردها	سپر پوسته	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	تماس با مواد غذایی اروپایی، بدون رتبه	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.951 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	11 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	6.00 hr	-	ASTM D1693

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1100 MPa	159541.8 psi	ISO 527-2/1B
تنش کششی	26.0 MPa	3770.99 psi	ISO 527-2/1B
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	3.5 kJ/m²	1.67 ft·lb/in²	ISO 179

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.