Eltex® HD6070EA-B

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Eltex® HD6070EA-B یک پلی اتیلن با چگالی بالا و توزیع وزن مولکولی باریک است که به طور خاص برای قالب‌گیری تزریقی و فشاری درب‌ها و پوشش‌ها برای بسته‌بندی نوشیدنی‌ها توسعه یافته است. به لطف خلوص بالا و ویژگی‌های ارگانولپتیک عالی، این درجه به طور خاص برای بسته‌بندی در تماس مستقیم با نوشیدنی‌ها در نظر گرفته شده است. مزایا و ویژگی‌ها: پردازش آسان، سختی بالا، مقاومت خوب در برابر ضربه، انحراف کم، درجه بدون عامل لغزنده. برای حفظ ویژگی‌های ارگانولپتیک عالی، مهم است که دمای ذوب در حین پردازش از 250 درجه سانتی‌گراد تجاوز نکند. کاربردها: درب‌ها و پوشش‌ها برای بسته‌بندی آب معدنی ساکن، آب‌های طعم‌دار و آب‌میوه‌ها، درب‌ها و پوشش‌ها برای بسته‌بندی کاربردهای پزشکی و دارویی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	خواص ارگانولپتیک عالی	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	چگالی بالا	-	-
	خلوص بالا	-	-
	سختی بالا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	وارپینگ پایین توزیع وزن مولکولی باریک	- -	
کاربردها	پوشش بسته بندی ها	- -	- -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.960 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.6 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	6.00 hr	-	Internal Method

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1500 MPa	217557.0 psi	ISO 527-2
تنش کششی	31.0 MPa	4496.18 psi	ISO 527-2
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	4.0 kJ/m²	1.9 ft·lb/in²	ISO 179

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.