Eltex® MED HD5226EA-M

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی‌اتیلن با چگالی بالا برای قالب‌گیری تزریقی دارویی. Eltex® MED HD5226EA-M یک کوپلیمر پلی‌اتیلن با چگالی بالا است که دارای توزیع وزن مولکولی باریک است و برای قالب‌گیری تزریقی دیواره نازک و کاربردهای چرخه سریع مناسب است. این ماده اجازه می‌دهد تا جریان بالا و انحراف کم در حین پردازش وجود داشته باشد. Eltex® MED HD5226EA-M طبق شیوه‌های تولید خوب تولید می‌شود و به صورت گرانولی در دسترس است. کاربردها: Eltex® MED HD5226EA-M به‌ویژه برای تولید اجزای سرنگ از طریق قالب‌گیری تزریقی توصیه می‌شود. همچنین می‌توان از آن برای تولید ظروف دیواره نازک و درب‌ها و بسته‌بندی‌های اولیه برای کاربردهای پزشکی و دارویی استفاده کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	چگالی بالا	-	-
	جریان بالا	-	-
	وارپینگ پایین	-	-
	توزیع وزن مولکولی باریک	-	-
کاربردها	پوشش	-	-
	بسته بندی ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی بسته‌بندی ظروف دیواره نازک	- - -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EP Monograph 3.1.3 EP Monograph 3.1.5 کلاس VI USP	- - -	- - -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.953 g/cm³	-	ISO 1872-1
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	26 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	8.00 hr	-	ASTM D1693

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1150 MPa	166793.7 psi	ISO 527-2/1B
تنش کششی	26.0 MPa	3770.99 psi	ISO 527-2
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	2.5 kJ/m²	1.19 ft·lb/in²	ISO 179

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.