Eltex® Superstress™ CAP311

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ELTEX® Superstress™ CAP311 یک کوپلیمر پلی اتیلن با چگالی بالا است که توسط INEOS Olefins & Polymers Europe با استفاده از کاتالیزور و فرآیند اختصاصی خود تولید می شود و به ویژه برای قالب گیری تزریقی و فشاری درب های پیچی برای بسته بندی نوشیدنی ها در نظر گرفته شده است. این محصول به ویژه برای کاربردهایی که نیاز به قابلیت پردازش عالی، استحکام بالا و مقاومت در برابر ترک خوردگی تنشی دارند، مناسب است. به لطف خلوص بالا و خواص ارگانولپتیکی عالی، برای بسته بندی در تماس مستقیم با نوشیدنی ها و مواد غذایی حساس مناسب است. مزایا و ویژگی ها: قابلیت تزریق بسیار خوب (رزین مشابه MFR 11)، استحکام بالا، مقاومت خوب در برابر ترک خوردگی تنشی، سازش بهبود یافته بین استحکام/مقاومت در برابر ترک خوردگی تنشی، خواص ارگانولپتیکی کنترل شده با کیفیت عالی، گرید بدون عامل لغزش. کاربردها: قالب گیری تزریقی و قالب گیری فشاری درب ها و بست ها برای بسته بندی آب معدنی بدون گاز و نوشیدنی های کمی گازدار یا تحت فشار.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	خلوص بالا	-	-
	سختی، بالا	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا	-	-
	چگالی بالا	-	-
	کوپلیمر	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قابلیت کار، خوب	-	-
	ویژگی‌های حسی خوب	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	
کاربردها	بسته‌بندی	-	-
	سپر	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	پوسته	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.960 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.0 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	12.0 hr	-	Internal method

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1500 MPa	217557.0 psi	ISO 527-2/1

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.