Eltex® Superstress™ TUB125N6000

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Eltex® Superstress™ TUB 125 N6000 یک کوپلیمر پلی اتیلن با چگالی بالا است که برای اکستروژن لوله های تحت فشار طراحی شده است. بر اساس آنالیز ISO 9080، مطابق با ISO 12162 به عنوان PE 100 طبقه بندی می شود. این ترکیب PE100 که عملکردی فراتر از انتظار با افزایش مقاومت در برابر ترک خوردگی تنشی ارائه می دهد، به گونه ای طراحی شده است که حداکثر ایمنی را در تمام شرایط نصب و کاهش هزینه های نصب با استفاده از تکنیک های بدون ترانشه یا لایه گذاری بدون شن فراهم می کند. ویژگی ها: ترکیب لوله نارنجی PE 100 که مقاومت فوق العاده ای در برابر ترک خوردگی تنشی نشان می دهد. قابلیت فرآوری بسیار خوب - ایده آل برای کو اکستروژن لایه نازک. کاربردها: فناوری های گاز Relining، لوله های کو اکسترود شده.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا	-	-
	کوپلیمر	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	سیستم لوله‌کشی انتقال و توزیع گاز طبیعی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ISO PE 100 ISO 12162 بر اساس تحلیل ISO 9080.	-	-
شکل ظاهری	نارنجی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فرآیند اکستروژن لوله اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.952 g/cm³	-	ISO 1183/A
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.30 g/10 min	-	ISO 1133

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1100 MPa	159541.8 psi	ISO 527-2/1
تنش کششی	25.0 MPa	3625.95 psi	ISO 527-2/50
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2/50

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	128 C°	262.4 F°	ISO 306/A

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.