Eltex® MED PH22D630

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی اتیلن با چگالی پایین برای قالب‌گیری دمشی داروئی مزایا و ویژگی‌ها Eltex® MED PH22D630 یک LD-پلی اتیلن است که در یک فرآیند فشار بالا تولید شده و برای قالب‌گیری دمشی بسته‌های نرم و انعطاف‌پذیر برای محصولات دارویی طراحی شده است. Eltex® MED PH22D630 طبق شیوه‌های تولید خوب تولید شده و عاری از افزودنی است. Eltex® MED PH22D630 به صورت گرانول در دسترس است. کاربردها Eltex® MED PH22D630 می‌تواند در ماشین‌های "دمش-پر و مهر" برای تولید آمپول‌ها و بطری‌ها استفاده شود. این محصول همچنین می‌تواند برای محصولات دارویی که با تکنیک‌های تبدیل دیگر مانند قالب‌گیری تزریقی و دمش فیلم تولید می‌شوند، استفاده شود. این محصول برای استریل‌سازی حرارتی طراحی نشده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بدون افزودنی	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	چگالی پایین	-	-
	نرم	-	-
کاربردها	بطری‌ها	-	-
	بسته‌بندی دارویی	-	-

رتبه‌بندی‌های استاندارد

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	EP Monograph 3.1.4 USP 29 کلاس VI USP	- - -	- - -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	گرانول‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری فیلم دمیده شده قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.922 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.30 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Shore	49	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	240 MPa	34809.12 psi	ISO 527-2/1
تنش کششی	10.0 MPa	1450.38 psi	ISO 527-2/50
کرنش کششی	450 %	-	ISO 527-2/50

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	49.0 C°	120.2 F°	ISO 75-2/B

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	160 to 200 °C	320.0 - 392.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.