Eltex® MED PH23H630

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی اتیلن با چگالی کم برای پر کردن-آب‌بندی دمشی دارویی Eltex® MED PH23H630 یک پلی اتیلن LD است که در یک فرآیند فشار بالا تولید می‌شود و برای قالب‌گیری دمشی بسته‌های نرم و انعطاف‌پذیر برای محصولات دارویی در نظر گرفته شده است. Eltex® MED PH23H630 مطابق با روش‌های تولید خوب تولید می‌شود و فاقد افزودنی است. Eltex® MED PH23H630 به صورت گرانول موجود است. Eltex® MED PH23H630 را می‌توان در ماشین‌های "پر کردن و آب‌بندی دمشی" برای تولید آمپول و بطری استفاده کرد. این محصول همچنین می‌تواند برای محصولات دارویی تولید شده با سایر تکنیک‌های تبدیل مانند قالب‌گیری دمشی یا قالب‌گیری تزریقی استفاده شود. این محصول برای استریلیزاسیون حرارتی در نظر گرفته نشده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بدون افزودنی	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	نرم	-	-
کاربردها	بطری‌ها	-	-
	بسته‌بندی دارویی	-	-
	داروها	-	-
	کیسه‌ها - بسته‌بندی انعطاف‌پذیر	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EP Monograph 3.1.4 کلاس VI USP	- -	- -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	گرانول‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری فرآیند قالب‌گیری دمشی اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.923 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Shore	50	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	11.0 MPa	1595.42 psi	ISO 527-2/50

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	50.0 °C	122.0 °F	ISO 75-2/B

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	165 to 190 °C	329.0 - 374.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.