Eltex® MED PH27D630

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی‌اتیلن با چگالی پایین برای قالب‌گیری دمشی دارویی مزایا و ویژگی‌ها Eltex® MED PH27D630 یک پلی‌اتیلن LD است که در یک فرآیند فشار بالا تولید می‌شود و برای قالب‌گیری دمشی بسته‌های نرم و انعطاف‌پذیر برای محصولات دارویی طراحی شده است. Eltex® MED PH27D630 طبق شیوه‌های خوب تولید ساخته شده و بدون افزودنی است. Eltex® MED PH27D630 به صورت گرانولی در دسترس است. کاربردها Eltex® MED PH27D630 می‌تواند در ماشین‌های "دمش-پرکن و سیل" برای تولید آمپول‌ها و بطری‌ها استفاده شود. این محصول همچنین می‌تواند برای محصولات دارویی که با تکنیک‌های تبدیل دیگر مانند قالب‌گیری تزریقی و دمش فیلم تولید می‌شوند، استفاده شود. Eltex® MED PH27D630 می‌تواند تا دمای 110 درجه سانتی‌گراد حرارت را تحمل کند و بنابراین واحدهای ساخته شده از این محصول ممکن است تا حداکثر 110 درجه سانتی‌گراد بخار درمان شوند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بدون افزودنی	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	چگالی پایین	-	-
	نرم	-	-
	قابل استریل با بخار	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بطری‌ها بسته‌بندی دارویی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EP Monograph 3.1.4 USP 29 کلاس VI USP	- - -	- - -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	گرانول‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری فیلم دمیده شده قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.927 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.30 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Shore	52	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	350 MPa	50763.3 psi	ISO 527-2/1
تنش کششی	12.0 MPa	1740.46 psi	ISO 527-2/50
کرنش کششی	350 %	-	ISO 527-2/50

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	51.0 C°	123.8 F°	ISO 75-2/B

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	165 to 200 °C	329.0 - 392.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.