Eltex® LL2635UA

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Eltex® LL2635UA یک گرید پلی اتیلن خطی با چگالی کم است که به صورت پلت برای استفاده به عنوان گرید قالب گیری چرخشی عرضه می شود. کاربردهای معمول اقلام قالب گیری شده چرخشی با انعطاف پذیری خوب مزایا و ویژگی ها انعطاف پذیری بسیار خوب استحکام ضربه بسیار بالا مقاومت بسیار بالا در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی پرداخت سطح خارجی و داخلی عالی تثبیت شده در برابر UV

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب پایان سطح خوب مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR) مقاومت فوق‌العاده بالا در برابر ضربه	- - - -	- - - -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری چرخشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.926 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.3 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693
سختی Shore	52	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	450 MPa	65267.1 psi	ISO 527-2
تنش کششی	14.0 MPa	2030.53 psi	ISO 527-2/2/100
کرنش کششی	 % %	- - -	- ISO 527-2/2/100 ISO 527-2/1B/50
مدول خمشی	500 MPa	72519.0 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	بدون شکست	-	ISO 179/1eB

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 54.0	F° 129.2	ISO 75-2/B
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 107	F° 224.6	ISO 306/A
دمای ذوب پیک	C° 125	F° 257.0	ASTM D2117
گرمای ویژه	J/kg/°C 2300	-	-
رسانندگی گرمایی	W/m/K 0.48	-	ASTM C177

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.