# Eltex® TUB171

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | & INEOS Olefins Polymers Europe | **دسته بندی** | MDPE |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Eltex® TUB 171 یک کوپلیمر پلی اتیلن با چگالی متوسط است که برای اکستروژن لوله های تحت فشار طراحی شده است. بر اساس تجزیه و تحلیل ISO 9080 مطابق با ISO 12162 به عنوان PE 80 طبقه بندی می شود. ویژگی ها: کامپاند لوله سیاه PE 80 کاربردها: گاز آب صنعتی

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | کربن سیاه (2%) | - | - |
| **ویژگی‌ها** | کوپلیمر | - | - |
| **کاربردها** | کاربرد صنعتی<br>سیستم لوله‌کشی<br>انتقال و توزیع گاز طبیعی | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | ISO 9080 PE 80 ISO 12162 | - | - |
| **انطباق با RoHS** | تماس با تولیدکننده | - | - |
| **شکل ظاهری** | سیاه | - | - |
| **اشکال** | ذره | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **روش فرآیند** | فرآیند اکستروژن لوله<br>اکستروژن | -<br>- | -<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.949 g/cm³ | - | ISO 1183/A |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 0.85 g/10 min | - | ISO 1133 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | 750 MPa | 108778.5 psi | ISO 527-2/1 |
| **تنش کششی** | 19.0 MPa | 2755.72 psi | ISO 527-2/50 |
| **کرنش کششی** | % | - | ISO 527-2/50 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | 121 C° | 249.8 F° | ISO 306/A |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نامشخص** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.