Eltex® MED 100-MG03

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Eltex® MED 100-MG03 یک هموپلیمر است که برای کاربردهای اکستروژن و قالب گیری تزریقی که نیاز به جریان مذاب متوسط و استحکام پاریزون خوب دارند، در نظر گرفته شده است. کاربردها ترموفرمینگ عمومی بسته بندی صلب تجهیزات پزشکی بسته بندی انعطاف پذیر مزایا و ویژگی ها فرآیندپذیری خوب و قوام MFR خواص نوری و مانع خوب سطح بوی کم - باقیمانده کاتالیزور کم انطباق فارماکوپه اروپا USP class VI DMF توصیه می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت دارویی Eltex® MED 100-MG03 با نماینده فنی INEOS خود مشورت کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	رزین مانع	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	هموپلیمر	-	-
	محتوای باقی‌مانده پایین	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	-
	جریان متوسط	-	-
	اپتیکال‌ها	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی بسته‌بندی بسته‌بندی سخت	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DMF رتبه نامشخص EU درجه نامشخص کلاس VI USP	- - -	- - -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی ترموفرمینگ	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.0 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	35.0 MPa	5076.33 psi	ISO 527-2
مدول خمشی	1450 MPa	210305.1 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	4.0 kJ/m²	1.9 ft·lb/in²	ISO 180/1A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	93.0 C°	199.4 F°	ISO 75-2/B
دمای نرم‌شوندگی Vicat	156 C°	312.8 F°	ISO 306/A

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای ذوب پیک	C° 163	F° 325.4	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.