Eltex® MED 100-MG25

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مزایا و ویژگی ها Eltex® MED 100-MG25 یک هموپلیمر پلی پروپیلن غیر هسته دار با توزیع وزن مولکولی باریک است که برای فرآیندهای تبدیل قالب گیری تزریقی که نیاز به جریان مذاب بالا، عملیات ابزارآلات چند حفره ای با چرخه سریع و پایداری ابعادی خوب دارند، در نظر گرفته شده است. Eltex® MED 100-MG25 مطابق با شیوه های تولید خوب تولید می شود و به صورت گرانول موجود است. کاربردها Eltex® MED 100-MG25 به ویژه برای ساخت اجزای سرنگ و استنشاقی با دوز اندازه گیری شده، درب و پوشش، ظروف دیواره نازک و همچنین لوله ها، که برای بسته بندی اولیه کاربردهای پزشکی و دارویی در نظر گرفته شده اند، با قالب گیری تزریقی توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-
	جریان بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
	توزیع وزن مولکولی باریک	-	-
کاربردها	پوشش	-	-
	بسته بندی ها	-	-
	بسته‌بندی پزشکی	-	-
	بسته‌بندی دارویی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ظروف دیواره نازک لوله‌کشی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EP Monograph 3.1.3 EP Monograph 3.1.6 USP 29 کلاس VI USP	- - - -	- - - -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	گرانول‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	25 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	32.0 MPa	4641.22 psi	ISO 527-2
مدول خمشی	1200 MPa	174045.6 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	2.4 kJ/m²	1.14 ft·lb/in²	ISO 179/A
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	3.2 kJ/m²	1.52 ft·lb/in²	ISO 180/A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	102 C°	215.6 F°	ISO 75-2/B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.