Eltex® MED 200-MG02

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی پروپیلن - کوپلیمر تصادفی برای کاربردهای پزشکی و دارویی. Eltex® MED 200-MG02 یک کوپلیمر تصادفی است که عمدتاً برای فرآیند Blow-Fill-Seal و قالب‌گیری دمشی طراحی شده است اما می‌تواند برای قالب‌گیری تزریقی یا قالب‌گیری دمشی نیز استفاده شود. Eltex® MED 200-MG02 طبق شیوه‌های تولید خوب تولید می‌شود و به صورت گرانولی در دسترس است. کاربردها: بطری‌ها و ظروف برای استفاده پزشکی و دارویی، آمپول‌های تولید شده توسط فرآیند Blow-Fill-Seal، دستگاه‌های پزشکی. مزایا و ویژگی‌ها: خواص نوری خوب، قابلیت استریل‌سازی بخار در دمای 121 درجه سانتی‌گراد، پردازش آسان. انطباق با مقررات استفاده پزشکی: Eltex® MED 200-MG02 با مونوگراف‌های دارویی اروپایی 3.1.3 و 3.1.6 مطابقت دارد و الزامات <88، USP 29> را در مورد آزمایش واکنش‌پذیری بیولوژیکی در vivo (به اصطلاح کلاس VI USP) برآورده می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب	-	-
	اپتیکال‌ها	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
	قابل استریل با بخار	-	-
کاربردها	بطری‌ها	-	-
	ظروف	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی داروها	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EP Monograph 3.1.3 EP Monograph 3.1.6 کلاس VI USP	- - -	- - -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	گرانول‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری فرآیند قالب‌گیری دمشی تزریقی قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.8 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	26.0 MPa	3770.99 psi	ISO 527-2
مدول خمشی	900 MPa	130534.2 psi	ISO 178

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	130 °C	266.0 °F	ISO 306/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.